



阳光不耀眼 • 只因你在她背后

SGG COOL-LITE® SKGrey 148 II



SGG COOL-LITE® SKGrey 148 II

不断探索建筑玻璃与色彩的新边界!



2004年 No.1 中国市场**首创**离线可弯钢化**单银**镀膜玻璃产品

2008年 No.1 中国市场**首创**离线可弯钢化**双银**镀膜玻璃产品

今天 在中国市场圣戈班全球发布**首款**纯灰色双银**Low-E**

SGG COOL-LITE® SKGrey 148 II, 完美结合了圣戈班阳光控制和保温绝热产品的高性能特点, 是一款灰色系遮阳型高性能双银Low-E产品, 相较普通Low-E产品, SKGrey 148 II的双银膜层进一步加强了玻璃对太阳辐射的控制能力, 具有更优的遮阳系数(SC值)和传热系数(U值), 是追求灰色质感外观和高遮阳节能效果的高档建筑的首选。



灰色系质感外观

满足现代建筑设计要求, 追求超凡脱俗的建筑品位, 成就古典与现代的完美融合。



阳光控制性能卓越

遮阳性极佳, 有效阻隔72%太阳热能, 尤其适用于夏季炎热地区。



保温性能优

保温隔热性好, 冬季保持室内温暖。



自然环保

高效节能30%, 有效降低空调制冷费用, 降低能耗。



节能应用

产品广泛应用于对建筑节能有较高要求的地区, 优于中国门窗及玻璃幕墙节能设计规范。

产品参数:

| 镀膜种类 | 颜色 | 产品组合 | 可见光参数(%) | | 遮阳系数SC | | U值 (W/m ² ·K) | |
|---------------|-----|--------|----------|------|--------|------|--------------------------|-----|
| | | | 透光率 | 外反射率 | EN | NFRC | 空气 | 氩气 |
| SKGrey 148 II | 法国灰 | 6-12-6 | 44 | 14 | 0.32 | 0.30 | 1.6 | 1.2 |

(*以上光和能的计算参考标准为EN410-2011, Ug值的计算参考标准为EN673-2011)

CONTACT US 联系我们

上海
延安东路222号外滩中心办公楼7楼
电话: 021 63611063
传真: 021 63603779
邮编: 200002

南京
南京市中华门外西善桥南路21号
电话: 025 68574326
传真: 025 52815301
邮编: 210041

青岛
青岛黄岛区千山北路254号
电话: 0532 86907788
传真: 0532 86907887
邮编: 266500

北京
北京市建国门外大街19号国际大厦1501室
电话: 010 65941462
传真: 010 65941465
邮编: 100004